

弱溶剤可溶 2液型エポキシ樹脂防錆プライマー

DIA

ダイヤ ヒスイエポサビ#200A

ダイヤヒスイエポサビ#200Aは、幅広い素地・旧塗膜に適応する弱溶剤系の錆止め塗料で優れた防錆性・付着性を長期間にわたり発揮し、メンテナンス周期の長期化に貢献します。また、部位によって最適な仕上材もご用意、システムとして錆止め塗料をご提供すると共に作業面積に応じて刷毛・ローラーの施工器具を選べるため、効率よく作業いただけます。

- 環境にやさしい弱溶剤タイプ。
- 優れた付着性を持っています。
- 各種金属・旧塗膜へ施工可能。
- 優れた防錆力を発揮。
- 刷毛・ローラーでの施工OK。

ダイヤヒスイエポサビ#200A

■標準施工工程

工 程	材 料 名	調合割合	所 要 量	塗回数	間隔時間※3		施工用具	
					工程内	工程間		
1	素地調整							
2	※1※2 補修塗り 素地露出面	ダイヤヒスイエポサビ#200A 基剤(A液) 硬化剤(B液)	14.4kg 1.6kg 0~2 ^{リットル}	—	—	—	4時間以上 7日以内	刷毛・ローラー
3	下塗り	ダイヤヒスイエポサビ#200A 基剤(A液) 硬化剤(B液)	14.4kg 1.6kg 0~2 ^{リットル}	約0.16kg/m ² 約100m ² /セット	1	—	4時間以上 7日以内	刷毛・ローラー

注) SSPC…Steel Structures Painting Council (アメリカ鉄鋼構造塗装審議会) ISO…International Standard(ISO 8501-1:1998)

※1 下地がアルミ・ステンレス(SUS304以外)の場合には、ダイヤハイエポプライマーを使用して下さい。

※2 ダイヤヒスイエポサビ#200Aの塗布量は厳守して下さい。塗布量が少ない場合、点錆が発生するおそれがあります。

※3 間隔時間は標準状態(23℃、50%RH)での時間を示します。

●上塗り

工 程	材 料 名	調合割合	所 要 量	塗回数	間隔時間		施工用具	
					工程内	工程間		
4	上塗り	ダイヤスーパーセラミックマイルド A液 B液	10kg 2kg 0~6 ^{リットル}	0.20~0.30kg/m ² /2回 40~60m ² /セット/2回	2	エアレス 4時間以上 ローラー 16時間以上	—	刷毛・ローラー エアレス
	上塗り	ダイヤナチュラルウレタン A液 B液	12kg 2kg 0~2 ^{リットル}	0.25~0.35kg/m ² /2回 40~56m ² /セット/2回	2	3時間以上 7日以内	—	刷毛・ローラー エアレス
	上塗り	ダイヤ2液ナチュラルシリコン A液 B液	12kg 2kg 0~2 ^{リットル}	0.25~0.35kg/m ² /2回 40~56m ² /セット/2回	2	3時間以上 7日以内	—	刷毛・ローラー エアレス
	上塗り	ダイヤスーパーセラミックマイルドIR A液※1 B液	10kg 2kg 0~3 ^{リットル}	0.30~0.35kg/m ² /2回 34~40m ² /セット/2回	2	4時間以上※2 7日以内	—	刷毛・ローラー

※1 ダイヤヒスイエポサビ#200Aは必ずホワイトをご使用下さい。

※2 壁面に施工する場合は16時間以上7日以内として下さい。

■適用下地

金属屋根、鉄鋼構造物、階段手摺、ダクト類、各種タンク、工場パイプ、看板等

■適合旧塗膜

OP、FP、アルキッド、ポリウレタン、変性シリコン、特殊ポリエステル樹脂塗料

■包装単位

ダイヤヒスイエポサビ#200A 基剤(A液) …………… 14.4kg缶
 ダイヤヒスイエポサビ#200A 硬化剤(B液) …………… 1.6kg缶
 ダイヤシンナー-N …………… 16^{リットル}缶

■標準色 3色

ホワイト
 ブラウン(日塗工F07-30L:F12-30H(中間))
 グレー(日塗工FN-67:FN-65(中間))

■施工・保管上の注意点

- 材料は冬期は屋内で、その他の季節は直射日光や雨に当たらない場所に保管下さい。
- 施工環境が気温5℃以下の場合、湿度85%RH以上の場合、結露が発生する可能性がある場合、外部の施工で降雨が予想される場合には施工を避けて下さい。仕上り不良、剥離等の不具合が発生し本来の塗膜性能を発揮できない恐れがあります。
- 材料は有機溶剤(危険物)ですので火気や換気に充分注意して下さい。
- 塗装前に塗料缶をよく攪拌してご使用下さい。
- シーリング材の上に施工することは避けて下さい。汚染、ひび割れ、剥離等の不具合が発生するおそれがあります。必要上塗布する場合は、シーリング材との塗り重ね適合性を充分確認のうえ施工して下さい。
- フタを空けたまま放置すると、皮張りや増粘する場合がありますので使用後は必ずフタ、又はキャップをして下さい。
- 塗装用具の洗浄には、ラッカーシンナー又はアクリルシンナーをご使用下さい。
- エアレス塗装の場合、飛散による汚染の可能性がありますので充分養生して下さい。
- 皮膚や眼に材料が付着した場合は清水や石鹸水で良く洗い流して、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 施工に際し、施工管理上の詳細な注意点については仕様書等をご確認下さい。
- 施工に際し、安全衛生上の詳細な注意点については安全データシート(SDS)をご確認下さい。



株式会社 **ダイフレックス**

DYFLEX

取扱店

〒163-0825 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル

☎ (03) 5322-7020 FAX. (03) 5322-7021

URL <http://www.dia-dyflex.jp>

※ 全国の最寄りの支店・営業所をご案内致します。お気軽にお問い合わせ下さい。